

PRIMO SD

KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA	NORMY	PRIMO SD
Typ pokrycia podłogowego	ISO 10581	Rozpraszające homogeniczne pokrycie podłogowe
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Komercyjnal: 34 Przemysłowa: 43
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Grubość całkowita	EN ISO 24346	2.0 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Forma dostawy	EN ISO 24341 Rolka	o koło 23 mb x 200 cm Art. no. 21012 --- 3 cyfry kodu koloru
	EN ISO 24342 Płyki	61 x 61 cm - 16 płytki/opakowanie= 5.95 m ² Art. no. 21016 --- 3 cyfry kodu koloru

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041)

Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0047-DoP-2013-07
Reakcja na ogień	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	KlasaBfl-s1 ≥ 8 kW/m ² Zgodny
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Opór cieplny	EN 12667/DIN 52612	o koło 0.01 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13893 / BS 7976-2	≥ 0.3 / niskie ryzyko poślizgu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	Wymaganie normy: ≤ 0.10 mm Najlepsza wartość zmierzona*: 0.03 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Łatwość dekontaminacji	ISO 8690	Dobra
Działanie mikroorganizmów	EN ISO 846: Part C	Nie powoduje wzrostu mikroorganizmów
Odporność chemiczna	ISO 26987	Dobra odporność
Odporność na kółka krzesel	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Elastyczność	ISO 24344	Zgodny
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.40 % folka / ≤ 0.25 % płytka
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Izolacja elektryczna	VDE 0100, Part 600	R _i ≥ 5x10 ⁴ Ω
Opór elektryczny	EN 1081	R _i ≤ 10 ⁸ Ω
Siła spawania	EN 684	Srednia wartość: ≥ 240 N/50 mm Wartość jednostkowa: ≥ 180 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe		Suitable - max. 27°C

ENVIRONMENTAL PERFORMANCES

Total VOC emissions	ISO 16000-9 / Jakość powietrza	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach) / Platinum
---------------------	--------------------------------	--

COLOURS

8

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (04/18). * wartość zmierzona- nie wiążąca.

Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktów CE, Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie: www.tarkett.com

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów przedstawione na zdjęciach lub próbkach mają tylko charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorach, połysku i strukturze wytłoczeń między sprzedanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.



CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00